



Visser Parket

Montage & Afbouw

Tel.: 0548-541206 – Fax: 0548-541665 – Mobiel: 0613235038
Internet: www.visserparket.nl – Email: gertie@visserparket.nl
BTW nr.: 1174.61.714.B.01 – K.v.K. nr.: 06078582
Rabobank IBAN nr: NL26 RABO 014.54.22.763

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG.

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is een product van de nieuwste generatie die uw hout kleurt en beschermt in 1 enkele laag. De combinatie van de olie (A) en de accelerator (B) zorgt voor een snelle droging. Kan ook worden toegepast als renovatie- of onderhoudsolie op met RMC geoliede oppervlaktes.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- 100% VOC-vrij! -Respecteert de typische 'look and feel' van het hout
- Minimaal verbruik - 1 liter per 30 à 50 m²
- Geen aanzetten, noch overlappingsen
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, enz)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens en badkamers
- Hittebestendig
- Snelle doorharding

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Onbehandeld hout: schuur volgens de regels van de kunst. Grondig stofzuigen, stofrestanten verwijderen met RMC Cleaner.
2. Zorgvuldig de twee componenten mengen (1 à 2 min) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.
3. Eens het gereinigde oppervlak droog is, een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus 2C verspreiden (doek of boenmachine met dunne beige pad). Werk in zones van 5 -10 m².
4. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte pad) binnen de 15 min per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
5. Na 24 - 36 uur kan het oppervlak in gebruik genomen worden.

Na 7 dagen kan een onderhoud met water en RMC-producten toegepast worden. Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, dient u de onderhoudsproducten van Rubio Monocoat te gebruiken.

VERBRUIK:

30-50 m²/l, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.

RMC Oil Plus 2C is na het mengen minimum 6 uur verwerkbaar

(afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN:

Voor de toepassingen voor oxidatieve en UV-droging: zie technische fiche.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met **RMC Biocleaner**.

TECHNISCHE KENMERKEN:

RMC Oil Plus 2C (A)

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Geur: natuurlijke olie

Kleur: transparant

RMC Accelerator (B)

Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

Kleur: kleurloos tot lichtgeel

Geur: geurloos

Vlampunt: >160°C (gesloten)

VERPAKKING:

Duoblik van 1,3 l: 1 l **RMC Oil Plus** en 0,3 l **RMC Accelerator**.

Duoblik van 3,5 l: 2,750 l **RMC Oil Plus** en 0,750 l **RMC Accelerator**.

OPSLAG:

Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

LET OP:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.